



Fiche Technique Produit

2024-10

KNAUF Thane Sol

Build on us.



DESCRIPTION DU PRODUIT

KNAUF Thane Sol est un panneau isolant conforme à la norme NF EN 13165, composé d'une âme en mousse rigide de polyuréthane et de deux parements multicouches kraft résistant à l'humidité. Les panneaux sont marqués sur la face supérieure de repères au pas de 100 mm pour le positionnement des émetteurs des systèmes de plancher chauffant.

DOMAINE D'EMPLOI

Ouvrage d'isolation conforme au DTU 52.10 sous chape ou dalle flottante entrant dans le champ du DTU 26.2 ou carrelage scellé en pose directe ou sur forme en mortier de ciment entrant dans le champ du DTU 52.1 :

- Locaux à faibles sollicitations sans siphon de sol (sauf douches de plain-pied dans une salle d'eau à usage individuel) dont la charge d'exploitation est inférieure à 500 kg/m² : maisons individuelles, bâtiments d'habitation collectifs, bureaux ou ERP
- Supports admissibles : supports à bas de liants hydrauliques, par exemple dallage sur terre-plein, plancher dalle pleine en béton ou dalles alvéolées, plancher nervuré à poutrelles

Ouvrage d'isolation des planchers chauffants : plancher à eau chaude basse température (PCBT) conformément au DTU 65.14 ou plancher rayonnant électrique (PRE) conformément au CPT 3606_V2

Ouvrage d'isolation sous chape fluide visée par un Avis Technique en cours de validité avec pontage des joints entre panneaux par bande adhésive imperméable

Ouvrage d'isolation sous chape sèche visée par un Avis Technique en cours de validité

Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée à température positive selon le DTU 45.1 : épaisseur max. = 110 mm

Isolation sous dallage sur terre-plein selon le DTU 13.3 :

- Maisons individuelles
- Hors maisons individuelles :
 - Bâtiments d'habitation collective ou d'hébergement, administratifs ou bureaux, locaux de santé, hôpitaux ou dispensaires, scolaires ou universitaires, avec charge d'exploitation $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ sans charges ponctuelles ni charges roulantes : épaisseur max. $\frac{E_s}{30} = 180 \text{ (2 x 90) mm}$
 - Autres bâtiments ou si la charge d'exploitation est $> 5 \text{ kN/m}^2$: épaisseur max. $\frac{E_s}{50} = 110 \text{ mm}$

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme : NF EN 13165
- DoP n° 4091_KNAUF-Thane-Sol
- FDES :
 - KNAUF-Thane_Parement-Kraft_25-33 mm
 - KNAUF-Thane_Parement-Kraft_34-47 mm
 - KNAUF-Thane_Parement-Kraft_48-65 mm
 - KNAUF-Thane_Parement-Kraft_66-95 mm
 - KNAUF-Thane_Parement-Kraft_96-145 mm
 - KNAUF-Thane_Parement-Kraft_146-220 mm
- Certificat ACERMI n° 10/007/678
- Mise en œuvre selon :
 - DTU 52.10
 - DTU 65.14 et CPT 3606_V2
 - DTU 45.1
 - DTU 13.3
 - Avis Techniques en vigueur des procédés de chapes fluides et chapes sèches

STOCKAGE

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec, à stocker à l'abri des rayons du soleil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Longueur	mm	Hors tout : 1200 Utile : 1190	NF EN 13165
Largeur	mm	Hors tout : 1000 Utile : 990	
Tolérance d'épaisseur	-	T2	
Conductivité thermique λ : -De 24 à 39 mm -De 40 à 160 mm	W/(m.K)	0,023 0,022	
Contrainte en compression à 10 % de déformation	kPa	CS(10/Y) 150	
Résistance en compression de service – Rcs (ép. < 90 mm)	kPa	≥ 105	ACERMI
Résistance en compression de service – Rcs (ép. ≥ 90 mm)	kPa	≥ 120	
d_{smin}	%	1,0	
d_{smax} (ép. < 90 mm)	%	1,8	
d_{smax} (ép. ≥ 90 mm)	%	1,6	
Module d'élasticité de service – Es (ép. < 90 mm)	MPa	≥ 4,50	
Module d'élasticité de service – Es (ép. ≥ 90 mm)	MPa	≥ 5,54	
Classement de sol	-	SC1a2Ch	
Classement ISOLE : -De 24 à 100 mm -De 110 à 160 mm	-	I5S203L3E4 I5S103L3E4	
Type de bords	-	Rainurés bouvetés 4 côtés (RB4)	-
Transmission de la vapeur d'eau	m².h.Pa/mg	Z 45 à 200	NF EN 13165
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	-	WS(P) 0.2	

GAMME DE PRODUITS

Épaisseur ⁽¹⁾ [mm]	24	30	33	40	48	52	56	61	68	75	80	90	95
Résistance thermique [m².K/W]	1,05	1,35	1,45	1,85	2,20	2,40	2,60	2,80	3,15	3,45	3,70	4,15	4,40
Réchauffement climatique ⁽²⁾ [kg CO₂ eq/m²]	4,26	4,26	4,26	5,61	7,65	7,65	7,65	7,65	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4

Épaisseur ⁽¹⁾ [mm]	100	110	120	130	140	151	160
Résistance thermique [m².K/W]	4,65	5,10	5,55	6,00	6,50	7,00	7,40
Réchauffement climatique ⁽²⁾ [kg CO₂ eq/m²]	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	23,2	23,2

⁽¹⁾ : Les épaisseurs disponibles figurent au Tarif de l'Offre Globale ; nous consulter pour les autres épaisseurs.

⁽²⁾ : Valeurs pour tout le cycle de vie, issues des FDES vérifiées. Nous consulter pour plus d'informations.

KNAUF

Zone d'Activités
Rue Principale 68600
WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél: 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont à données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.